

## Racing VK

### Produktbeskrivning

#### Typ

En avancerad hård bottenfärg. Produkten uppfyller kraven för att användas i Danmark och på den svenska västkusten.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten ger mycket bra beväxningsskydd. Ger en hård slät och slipbar yta. Kritar inte.

#### Användningsområde

Produkten passar till båtar i alla hastighetsklasser, men är utvecklad för snabbgående båtar som används ofta. Enbart kulörerna Vit och Grå kan användas som slutstrykning i ett godkänt system på aluminium.

### Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Racing VK	0.75 / 2.5 / 10	0.75 / 3 / 10

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

### Produktdata

<b>Kulör</b>	svart, blå, mörkblå, grå, röd, vit		
<b>Torrhalt</b>	50 ± 2 volym%		
<b>Flampunkt</b>	28 °C		
<b>VOC (Volym/Volym):</b>	470 g/l	US EPA method 24	
<b>VOC-Riktvärde för utsläpp av lösningsmedel</b>	330 g/kg	SED (1999/13/EC)	

### Appliceringstekniska data

#### Möjliga appliceringsmetoder

Rulle: Rekommenderad. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.

Pensel: Kan användas. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.

Spruta: Använd konventionell spruta eller högtrycksspruta.

#### Riktlinjer vid konventionell sprutmålning

<b>Munstyckets diameter</b>	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
<b>Färstryck</b>	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

Kontrollera att vatten och oljefilter finns tillgängliga. Avståndet från luftkompressorn till filter skall var minst 10 m. Sprutmålning av produkten får endast göras av yrkesmässig användare.

## Förbrukning per strykning

Teoretisk 13 m<sup>2</sup>/l - 5 m<sup>2</sup>/l

## Rekommenderad skiktjocklek per skikt

**Våt** 80 µm - 210 µm  
**Torr** 40 µm - 105 µm

## Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

## Förtunning

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

## Torktider

Torktiden ökar med ökande filmtjocklek. Ytan skall vara torr och fri från föroreningar innan applicering av efterföljande skikt. Sjösättning ska ske inom 9 månader efter applicering. Båten skall täcka noga eller förvaras inomhus om den inte sjösätts kort efter applicering. Angiven information måste enbart beaktas som riktlinjer. Den verkliga torktiden och tid innan övermålning kan vara kortare eller längre, beroende på lufttemperaturen, filmtjocklek, ventilation, luftfuktighet, tidigare färgsystem, krav av för tidig hantering och hållfasthet.

### Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Torr för beröring	8 h	5 h	3 h	2 h
Hanterbar	24 h	16 h	12 h	4 h
Övermålningsintervall, minimum	24 h	12 h	8 h	6 h
Torr/genomhärdad för sjösättning	30 h	24 h	12 h	6 h

## Bruksanvisning

### Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel.

### Förbehandling

Högtryckstvätt. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar. Om den gamla självpolerande bottenfärgen är intakt och i gott skick kan produkten appliceras direkt på den gamla bottenfärgen. (Några produkter kan vara svårt att övermåla direkt och bör ha en mellanstrykning med Vinyl Primer. Kontrollera med Jotun beträffande kompatibilitet). Om det nuvarande färgsystemet är skadat eller förstört, avlägsna lager för lager tills du kommer ned till intakt underlag genom skrapning och slipning innan denna produkt appliceras. Om det är okänt vilken typ av bottenfärg underlaget tidigare är målat med behöver underlaget skrapas och våtslipas tills man kommer ned till ett intakt underlag. Sedan måste man grunda med rekommenderad grundning.

### Grundning

Obehandlade ytor skall behandlas med rekommenderat grundningssystem: AntiPest eller Vinyl Primer. Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

### Sista strykningen

Applicera två strykningar ovanpå en grundning. Applicera en strykning för årligt underhåll.

### Anmärkning

Viss kulöravvikelse mellan olika produktionsnummer kan förekomma. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer som skall användas på en och samma yta blandas samman innan användning.

## Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

## Hållbarhet vid 23 °C

Racing VK 36 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

## Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.