



Ersätter: 2012-02-16

Datum: 2014-10-08

Textillim 2955

För limning av grövre textilier, t ex jeans och tältduk, samt skinn, vävplast med fler. Skölj omedelbart bort vått limspill med vatten. Torkat lim är mycket svårt att få bort. Limfogen tål vattentvätt. Dock ej kemtvätt.

- Limfogen tål vattentvätt

TEKNISK DATA

Typ: Naturgummilatex.

Färg: Vit.

Konsistens: Viskös.

Torrhalt: Ca 57 %.

Densitet: Ca 950 kg/m³.

Brandfara: Ej brandfarligt

Lösningsmedel: Vatten.

Temperaturbeständighet: 0°C - +30°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +15°C - + 20°C.

Beständighet: Tål vattentvätt + 60°C. Ej kemtvätt.

Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med limprodukter ska alltid god arbetshygien iakttas. Arbeta därför på sådant sätt att onödigt spill inte uppstår. I händelse av hudkontakt skall med genast tvätta sig med tvål och vatten. Limspill måste tas bort omedelbart innan det torkat med vatten. Torkat lim är mycket svårt att få bort.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Vid lappning

1. Rengör och torka ytorna. De får inte vara impregnerade.
2. Stryk tunt med lim på båda ytorna.
3. Vänta tills limmet inte klipbar, ca 30 minuter.

4. Pressa samman med största möjliga tryck. Fäster direkt. Fixera rätt från början.

Vid limning av collage

1. Stryk tunt med lim på ena ytan.
2. Pressa samman genast.
3. Torktid ca 30 minuter.

Obs! Skölj omedelbart bort vått limspill med vatten. Torkat lim är mycket svårt att få bort.

FÖRPACKNING

40 ml



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com