

SikaBond®-590

Kontaktlim

Användning

Beskrivning Lösningssmedelshaltigt, brandfarligt kontaktlim baserat på polykloroprengrummi.

Användningsområde Avsett för limning av PVC-lister och profiler, trä, fanér och träfiberplattor, plåt, glas, läder, gummi m fl material mot så gott som alla underlag.

Förbehandling Ytorna som skall limmas skall vara torra, väl rengjorda och fria från olja, fett, vax od. Läder och gummi etc. bör uppruggas före applicering av limmet. PVC tvättas rent från mjukgörare.

Utförande Limmet omröres väl från botten på burken. Applicera Sikabond-590 med styv pensel, tandad spackel eller spruta i ett jämnt skikt på bägge ytorna som skall limmas. Vid sprutning kan limmet förtunnas med aceton. Vid porösa material kan två strykningar behövas. Låt limmet torka tills limfilmen är yttorr och endast klibbar svagt (15-60 min). Torktiden är beroende på temperatur, ventilation och limmängd. Limmet "hugger" direkt då ytorna läggs mot varandra och efterjustering kan ej göras. Pressa samman ytorna under 20-30 sekunder. Fullständig bindkraft erhålls efter ett dygn.

Tekniska Data

Bindemedel Lim baserat på polykloroprengrummi

Färg Gulbeige

Viskositet 1620 kg/m³ ±120 mPas vid +25°C

Konsistens Tunnflytande

Köldbeständighet Tål kyla

Densitet 900 ±10 kg/m³

Lösningssmedel Aceton, Etylacetat, Nafta

Förtunning Xylen

Förpackning 70 ml, 300 ml, 1 liter och 5 liter.

Lagringstid Min. 12 månader vid torr och sval lagring i oöppnad förpackning. Limmet tjocknar vid temperaturer under 0°C, men kan åter användas efter uppvärmning till rumstemperatur.

Atgång Ca 250 g/m².

Rengöring Intorkat lim kan tvättas bort med butylacetat eller aceton.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

